



¡Lo natural!

MORTERO DE CAL FINO CALCITA 2C

El Mortero de cal Fino Calcita 2C GORDILLO'S está compuesto por una mezcla de cal aérea grasa obtenida del proceso de cocción de piedras calizas en horno artesanal milenario de leña y posterior apagado por inmersión, y áridos dolomíticos.

Al contener cal en pasta envejecida, sus propiedades son mayores que cualquier mortero de cal en polvo, tanto físicas como en la aplicación.



Formato: Componente 1: Cubo Cal en pasta envejecida x 4 L | Componente 2: Saco áridos x 15Kg

Color natural: Blanco crudo

Rendimiento: 8 kg/m² a 0,5 cm de espesor

Densidad mortero endurecido: 1780 ± 50 Kg/m³

Tamaño de áridos: 0-1 mm

FICHA TÉCNICA Y MANUAL DE APLICACIÓN

IDEAL PARA:

- Revestimiento de paredes y muros (tanto interiores como exteriores).
- Mortero de acabado fino sobre puente de unión o enfoscado cuando se buscan texturas finas, remolineadas o planchadas.
- Rehabilitación y restauración de paredes y muros, tanto en obra nueva como en edificios antiguos y emblemáticos.
 - Desarrollo de morteros con características idénticas al original para edificios históricos.
- Proyección a máquina.

PROPIEDADES:

- ✓ Absorbe CO₂ en su proceso de endurecimiento.
- ✓ La cal tiene propiedades fungicidas y bactericidas.
- ✓ Maleable en su aplicación.
- ✓ Gran resistencia mecánica, manteniendo su flexibilidad.
- ✓ Buena adherencia y fixotropía.
- ✓ Nulo contenido en sales solubles.
- ✓ Muy transpirable.
- ✓ Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
- ✓ Baja conductividad térmica.
- ✓ Resistente al fuego.

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

Preparación del soporte:

- Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, desconchados, residuos de eflorescencias, etc.
- Humedecer el soporte, un día antes, con agua sin presión para evitar la falta de adherencia y agrietamientos.
- En caso de estar el soporte seco a la hora de aplicar, humectar la superficie sin llegar a saturarlo de agua con ayuda de un atomizador.

Ejecución:

- Mezclar todo el contenido del Componente 1 con todo el Componente 2, en dicho orden y sin añadir agua.
- Amasar hasta conseguir una mezcla homogénea. En caso de obtener una pasta muy densa, añadir agua de 100ml en 100ml hasta conseguir la textura deseada sin llegar a saturar el producto.
- Extender el mortero de forma compacta y uniforme.

- Recomendamos trabajar en capas entre 3-5 mm de espesor (en condiciones climáticas normales) para facilitar el proceso de fraguado.
- Fratar cuando el Mortero esté mordiente para dar terminaciones de fratasado o como preparación para realizar un planchado.
- Una vez fratasado con llana se procederá a planchar en caso de buscar ese tipo de textura.
- Para aplicaciones mediante proyección a máquina:
 - Proyectamos el material y compactamos el producto, evitando que quede suelto. A continuación fratar y planchar en el caso requerido.

Acabado

En ambientes con altas temperaturas, conviene humectar la superficie mediante pulverización de agua (nunca por riego) para una carbonatación controlada.

En ambientes fríos o con riesgos de heladas y lluvias, se aconseja cubrir la zona de trabajo con lonas protectoras, dejando margen para que el mortero carbonate.

La temperatura ambiente y del soporte durante su aplicación no debe ser inferior a 5°C ni superior a 35°C

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol y al agua.

Antes de cerrar el cubo, es de vital importancia para su mayor conservación, cubrir con 1-2 cm de agua.

Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año

PARA SU SEGURIDAD:

- Este producto puede resultar irritante para la piel, ojos y vías respiratorias. Si así fuese, lavar cuidadosamente con agua durante 15 min.
- Se recomienda el uso de medidas de protección como guantes, gafas protectoras o mascarilla.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto no inflamable.

❖ **Para más información, ver ficha de seguridad del producto.**

***NOTA IMPORTANTE:**

Los morteros de cal no se mojan ni riegan una vez colocados. Esto debilitará su estructura y perjudicará su anclaje al soporte, provocando su descuelgue y arenización.

Evitar corrientes de aire y la incidencia directa de los rayos de sol. Aplicar un único lote sobre el mismo paño. En grandes paños proveer interrupciones.

A tener en cuenta sobre todo cuando el producto es de color. Pueden existir ligeras diferencias entre diferentes lotes del mismo producto y/o color, por lo que aconsejamos mezclar ambos lotes previamente para evitar cambios de tono.

Es importante tener en cuenta que el curado o el endurecimiento de un mortero de cal se realiza por absorción de CO₂.

Empresa asociada a:



Empresa acreditada por:



CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo. Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación.