

K R A T Z P U T Z

FICHA TÉCNICA Y MANUAL DE APLICACIÓN

El Kratzputz GORDILLO'S es un revestimiento mineral compuesto por una parte de pintura de cal, realizada a base de cal en pasta envejecida (obtenida mediante el proceso de apagado por inmersión de la cal viva extraída de nuestros hornos de Cal), y cargas minerales para obtener diferentes acabados: fratasados, rayado, etc. Ofrece una alta resistencia y protección al paramento.



Envasado: Cubo de 6 kg y 20 kg

Color natural: Blanco

Disponible en granulometrías de 0-0.2 mm, 0-0.5 mm.

Rendimiento: 1,2 kg/m² a 1 mm espesor (Se recomienda 2-4 mm de espesor para una correcta aplicación).

Tamaño de áridos: 0 - 1 mm

IDEAL PARA:

- Fachadas donde las inclemencias meteorológicas son extremas.
- Revestimientos tanto exteriores como interiores.
- Reparación de fachadas monocapa.

PROPIEDADES:

- ✓ Absorbe CO₂ en su proceso de endurecimiento.
- ✓ Gran blancura.
- ✓ Gran capacidad de coloración.
- ✓ Baja conductividad térmica, con la que se evitan contrastes en zonas frías y calientes en las paredes, evitando así la proliferación de hongos o zonas ennegrecidas.
- ✓ Resistente a las inclemencias meteorológicas (lluvia, granizo, contaminación...).

- ✓ Transpirable
- ✓ Impermeable
- ✓ Gran capacidad reflectora de los rayos del sol, lo que ayuda a mantener una vivienda más fresca en verano.
- ✓ Gracias al aporte de la cal, y las propiedades de ésta, evitamos que se asienten las bacterias, moho o líquenes, lo que las hace idóneas para aplicar en zonas de alto nivel

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

Preparación del soporte:

- Los soportes deberán estar secos y limpios de cualquier impureza, como restos de pinturas agrietadas y no adheridas o mohos, algas, líquenes, sales y contaminación ambiental.
- El paramento que vaya a recibir el producto, debe ser regular, absorbente, resistente y plano, debiendo garantizar la impermeabilidad del soporte
- En hormigón, éste debe ser plano y estar limpio, sin restos de lechadas o líquidos desencofrantes.
 - Es recomendable aplicar una capa de Pintura de cal Gordillo's del mismo tono, diluyendo con agua al 20%, como imprimación, dejando secar 24 h.

Ejecución:

- Batir bien todo el contenido del envase con una batidora industrial, hasta homogeneizar el producto.
- Aplicar un único lote sobre el mismo paño. En grandes paños proveer interrupciones. A tener en cuenta sobre todo cuando el producto es de color.
- Pueden existir ligeras diferencias entre diferentes lotes del mismo producto y/o color, por lo que aconsejamos mezclar ambos lotes previamente para evitar cambios de tono.
 - El producto se suministra listo para su uso, sólo es necesario remover el contenido del envase para homogeneizar la pasta con una batidora industrial.
 - Aplicar una capa de 2 mm de espesor para poder trabajar correctamente el producto.
 - Una vez que se ha comenzado a aplicar, no interrumpir el tramo para evitar empalmes.
 - Hay que tener presente que un exceso de producto puede generar microfisuras.
- Acabado fratasado: aplicar mediante llana de acero inoxidable o fratas una capa de 2 mm y fratar antes de que el producto aplicado endurezca, hasta obtener la textura deseada.
- Deben realizarse despieces intencionados o realizar juntas de trabajo mediante cinta adhesiva.

Acabado:

En ambientes con altas temperaturas, conviene humectar la superficie mediante pulverización de agua (nunca por riego) para una carbonatación controlada. En ambientes fríos o con riesgos de heladas y lluvias, se aconseja cubrir la zona de trabajo con lonas protectoras, dejando margen para que la pintura seque en perfectas condiciones. Evitar corrientes de aire y la incidencia directa de los rayos de sol.

PARA SU SEGURIDAD:

- Este producto puede resultar irritante para la piel, ojos y vías respiratorias. Si así fuese, lavar cuidadosamente con agua durante 15 min.
- Se recomienda el uso de medidas de protección como guantes, gafas protectoras o mascarilla.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto no inflamable.

❖ **Para más información, ver ficha de seguridad del producto.**

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales y convenientemente cerrados en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol y al agua.

Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año

Empresa asociada a:



Empresa acreditada por:



CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC



CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC

Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo. Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación.